

55 KT

TEKNISK DATA

Tvättad sand
 Kornform: kantrund
 Medelkornstorlek: 0,56 mm
 Kornkoncentration: 79,4
 Teo.specifika ytan: 47 cm²/g
 Sintringstemp: >1200 °C
 Glödgningsförlust vid 900 °C: 0,17 %



Masköppning mm	ASTM nr.	Sand på sikt (%)	Sand genom sikt (%)	Kemisk analys (%)
1,41	14	0	0	SiO ₂ 94,5
1,00	18	0	100	Al ₂ O ₃ 3,0
0,71	25	3,9	96,1	Fe ₂ O ₃ 0,28
0,50	35	37,7	58,4	CaO 0,21
0,355	45	52,2	6,2	MgO 0,04
0,25	60	6,1	0,1	Na ₂ O 0,48
0,18	80	0,1	0	K ₂ O 1,3
0,125	120	0	0	
0,09	170	0	0	
0,063	230	0	0	
panna	0	0	0	

