

Kemisk analys

SiO ₂	30,00 %
AlO ₃	26,00 %
MgO	23,00 %
Cr	8,00 %
Fe	4,00 %
CaO	2,00 %

OKTO produkter innehåller inte kiseloxid i kristallin form.

Skrymdensitet	kg/m ³	1600
Smältpunkt		1700°C

TR

Typisk kornstorleksfördelning

OBS! Resultatet baseras på det långsiktiga genomsnittet.

Sikt mm	Kvar %	Passerad %
1,80	1,14	98,86
1,60	3,41	95,45
1,25	20,45	75,00
1,00	19,32	55,68
0,71	26,14	29,55
0,60	9,66	19,89
0,50	9,09	10,80
0,25	10,51	0,28
0,06	0,00	0,00

