

# PRODUKTBLAD

## BLÄSTERSAND OK 55 GRIT PALL

OK-Grit/Nickelslagg är avsett för tryckmatade blästersystem. Det är lämpligt för rengöring, rost- och färgborttagning på grövre detaljer där kontinuerlig återvinning av blästermedel inte är möjligt. Det är särskilt lämpligt för större plåt- och järnkonstruktioner. Nickelslagg ger en bra profil för fortsatt ytbehandling genom sin hårdhet, sin kantighet och höga specifika vikt. Blästermedlet innehåller inte fri kvarts. Med andra ord är de av kvartsdamm förorsakade hälsoriskerna minimerade vid blästring med nickelslagg. Nickelslagg har låg dammbildning och dessutom lägger sig dammet snabbt genom blästermedlets höga specifika vikt, vilket också bidrar till bra sikt även vid blästring inne i behållare. Kan cirkuleras 2-4 ggr.



Specifik vikt	2,1 kg/dm <sup>3</sup>
Cirkulation	2-4 ggr
ISO godkänd	9002
Kemisk analys	FeSiO <sub>4</sub> 74-78% MgSiO <sub>3</sub> 16-20% CaOSiO <sub>2</sub> 1-3% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1-3
Kornstorlek	0,1-1,2 mm